



TABELLA DELLE SOLIDITA' DI TINTA / Colour fastness values - ISO Standards 2022

CONVERTEX.IT

COLORE Colour	LUCE Light ISO 105- B02	SFREGAMENTO Croaking ISO 105-X12		LAVAGGIO 40 °C Washing 40 °C ISO 105-C06 A1S				LAVAGGIO 50 °C Washing 50 °C ISO 105-C06 B2S				ACQUA Water ISO 105-E01				ACQUA DI MARE Sea water ISO 105-E02				SUDORE ACIDO Acid perspiration ph 5.5 ISO 105-E04				SUDORE ALCALINO Alkaline perspiration ph 8.0 ISO 105-E04				ACQUA DI PISCINA Chlorinated water ISO 105-E03				
	C.C.	S.CO Secco Dry	S.CO Umido Wet	C.C.	S.CO	S.PA	S.PL	C.C.	S.CO	S.PA	S.PL	C.C.	S.CO	S.PA	S.PL	C.C.	S.CO	S.PA	S.PL	C.C.	S.CO	S.PA	S.PL	C.C.	S.CO	S.PA	S.PL	20 mg/l	50 mg/l	100 mg/l		
	C.C. Cambiamento di colore-Colour change - S.PL/PA/CO Stingimento su / Staining on polyester/polyamide/cotton																															
MOOS	>5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	2-3	2		
NATIONAL	3-4	5	5	4-5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	1-2		
NAVAL	5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	2	2		
NERO	>5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	3	3	
ORANGE	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3	2	
PALINURO	5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4	4-5	4	4-5	4	4-5	4	4-5	4	4-5	4	4-5	4	4-5	4	4	4	2-3	1-2	
PALLIDO	>5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	3-4		
PANNA	4	5	5	4	5	5						4-5	5	5	4	5	5													3	2	
PELTRO	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	3	1-2		
PINK UP	1-2	4-5	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	4	4	4	4	3-4	3-4	3-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3-4	1-2	1	
PLUM	>5	4-5	3	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	4-5	3	1-2	
POE	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	2	1	
POPPY	2-3	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	2-3	
REALE	4-5	4-5	4	4-5	4	3-4						4	4	3-4	4-5	4											4	4	4	2-3	2	
ROSA FLUO	1-2	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3-4	3-4	3-4	4	3-4	3-4	3-4	4	3-4	3-4	4	4	3-4	3-4	4	3	1	1		
ROSE	1-2	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3-4	1	1
ROSSO FLUO	1-2	4-5	4	4	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1	1	
RUBINO	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	2-3	2
SAND	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	1
SILVERY	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	1-2	
SIRIO	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	2	1-2
SOLARIS	>5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	3	2	
SPLENDID	1	4-5	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	4	4	4	4	3	3	4	4	3-4	3-4	4	4	3	3	4	4	4	2	1		
STEPPA	>5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	1-2
TAIGA	>5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3	1-2	
TORO	>5	4-5	3	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4	3-4	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	2-3	2-3
TUNDRA	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	3	1-2	
TURCHESE	3	5	5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	2	2	
VIOLETTA	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	3	4-5	4-5	4	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	4-5	4	1-2	1-2
YELLOW	4-5	5	4-5	5	4-5	4-5						5	4-5	4-5	5	4-5	4-5									5	4-5	4-5	4	3	3	

<b>LUCE/Light</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
VALUTAZIONI/Assessments	debolissima/very weak	debole/weak	moderata/moderate	abbastanza buona/fair	buona/good	buonissima/very good	ottima/excellent	eccezionale/exceptional
<b>ALTRI TEST/Other tests</b>	1	2	3	4	5			
VALUTAZIONI/Assessments	debole/weak	scarsa/limited	abbastanza buona/fair	buona/good	ottima/excellent			

ETICHETTATURA di MANUTENZIONE Textile care labelling SIMBOLI / Symbol	Significato Description of process	Lavaggio: normale in macchina a temperatura massima di 40°C / Washing: machine wash at 40°C
		Candeggio: il tessuto non sopporta il trattamento con cloro / Bleaching: do not use chlorine-based bleach
		Asciugatura: non asciugare in tamburo. Asciugare in verticale (appeso) dopo centrifugazione e spremitura / Drying: avoid spin dry. Squeeze off excess water or delicate spin. Hang to dry
		Stiratura: temperatura massima di 110°C / Ironing: maximum sole-plate temperature of 110°C
		Lavaggio a secco: lavabile con percloroetilene / Dry cleaning: articles which are suitable for dry cleaning in perchloroethylene

<b>ATLANTIC</b> <b>2021-2022</b>	Tessuto indemagliabile lucido; composizione: 80% poliamide - 20% elastane (XTRA LIFE LYCRA UPF 50+); peso: 190 g/m <sup>2</sup> ; altezza: 150 cm
	Lustre warp knit fabric; composition: 80% polyamide - 20% elastane (XTRA LIFE LYCRA UPF 50+); weight: 190 g/m <sup>2</sup> - 5.60 oz/yd <sup>2</sup> ; width: 150 cm - 59.06"
	Peso e altezza possono variare secondo le tolleranze d'uso / Width and Weight may vary within allowed tolerances.
	<b>Raccomandiamo la massima attenzione</b> nella lettura dei valori di solidità. Sconsigliamo abbinamenti tra colori che abbiano valori di solidità a Lavaggio, Acqua e Acqua di mare inferiori a 4-5
	<b>Please pay special attention</b> to the fastness values declared in the chart. Combination of colours is not recommended when the fastness values of Washing, Water and Sea water are lower than 4-5