

coll. ECO LIGHT

TABELLA DELLE SOLIDITA' DI TINTA / Colour fastness values - ISO Standards 2016

TESSUTO Fabric	Characteristics	COLORE Colour	LUCE Light ISO 105-B02		SFREGAMENTO Croaking ISO 105-X12		ACQUA DI MARE Sea water ISO 105-E02			ACQUA di PISCINA Chlorinated water ISO 105-E03		SUDORE ALCALINO Alkaline perspiration ph 8.0 ISO 105-E04			ACQUA Water ISO 105-E01			LAVAGGIO 40 °C Washing 40 °C ISO 105-C06 A1S		
			C.C.	S.CO	S.CO	C.C.	S.PL	S.CO	C.C.	C.C.	C.C.	S.PL	S.CO	C.C.	S.PL	S.CO	C.C.	S.PL	S.CO	
				Secco Dry	Umido Wet		S.PA	S.PA												S.PA

C.C. Cambiamento di colore-Colour change - S.PL/PA/CO Stingimento su / Staining on polyester/polyamide/cotton

FATA	tricot 84% polyester 16% elastane 95 g/m ² (±5%) - h: 160 cm (±3%)	AZUR	2-3	4-5	4-5	3	3	3	2	-	4	4	4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	
		BIANCO	4	4-5	4-5	5	5	5	3	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		BLUE	4	4	4	4	4	4	3	-	3-4	3-4	3-4	4	4	4	4	4	4	4
		LAGUNA	2-3	4-5	4-5	3-4	3-4	3-4	2	-	4	4	4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
		FRAGOLA	4-5	4-5	4-5	4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	4	4-5	4-5	4-5	4-5
		MELA	3	4-5	4-5	4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	4	3-4	3-4	3-4	3-4
		NERO	5	4-5	4-5	4	4	4	4	-	4-5	4-5	4-5	4	4	4	4	4	4	4
		PELLE	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	-	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		PURPLE	3	4-5	4-5	3-4	3-4	3-4	2	-	4	4	4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
		RED	3-4	4-5	4-5	4	4	4	3-4	-	4	4	4	4	4	4	3-4	3-4	3-4	3-4

Stabilità dimensionale al lavaggio 40°C / Dimensional stability washing 40°C: Trama / Weft: +1% -3% Ordito / Warp: +1% -5%

CREPE	tricot 100% polyester 150 g/m ² (±5%) - h: 150 cm (±3%)	BIANCO	3	5	5	5	5	5	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	
		CIELO	2-3	4	4	3-4	3	3-4	2-3	1-2	3-4	3	3-4	4	3-4	4	4	3-4	4	4
		FUXIA	4	3-4	3-4	3-4	3	3-4	3	2	3-4	3-4	3-4	4	3-4	3-4	4	3-4	4	4
		NAVY	3-4	4	4	3-4	3-4	4	3	2	4	3-4	4	4	4	4	4	3-4	4	4
		NERO	5	3-4	3-4	4	3	4	3-4	2	4	3-4	3-4	4	3	3-4	3-4	3	3	3
		ORANGE	4	3-4	3-4	3-4	4	4	3	1-2	4	3-4	4	4	4	4	4	4	4	4
		PINK	4	3-4	3-4	4	3-4	4	3	2	3-4	3-4	4	3-4	4	3-4	4	3-4	4	4
		PRATO	5-6	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5-6	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		PURPLE	4-5	4	4	4	3-4	3-4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		RED	5	4	4	4	3-4	3-4	3	2	4	3-4	4	4	3-4	4	4	3-4	4	4

Stabilità dimensionale al lavaggio 40°C / Dimensional stability washing 40°C: Trama / Weft: ±8% Ordito / Warp: ±8%

REFLEX	75% polyamide 25% elastane 90 g/m ² (±5%) - h: 150 cm (±3%)	BIANCO	3	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		NERO	5	4	4	5	3-4	4-5	4	3	5	3-4	4-5	5	3-4	4-5	4-5	3-4	4-5	4-5
		NUDO	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Stabilità dimensionale al lavaggio 40°C / Dimensional stability washing 40°C: Trama / Weft: 0% -7% Ordito / Warp: +0% -7%

VALUTAZIONI/Assessments	1	2	3	4	5	6	7
LUCE/Light	1	2	3	4	5	6	7
VALUTAZIONI/Assessments	debolissima/very weak	debole/weak	moderata/moderate	abbastanza buona/fair	buona/good	buonissima/very good	ottima
ALTRI TEST/Other tests	1	2	3	4	5		
VALUTAZIONI/Assessments	debole/weak	scarsa/limited	abbastanza buona/fair	buona/good	ottima/excellent		

ETICHETTATURA di MANUTENZIONE

Textile care labelling

SIMBOLI / Symbol



Significato
Description of process

Lavaggio: normale in macchina a temperatura massima di 40°C / Washing: machine wash at 40°C

Candeggio: il tessuto non sopporta il trattamento con cloro / Bleaching: do not use chlorine-based bleach

Asciugatura: non asciugare in tamburo. Asciugare in verticale (appeso) dopo centrifugazione e spremitura /

Drying: avoid spin dry. Squeeze off excess water or delicate spin. Hang to dry

Stiratura: temperatura massima di 110°C / Ironing: maximum sole-plate temperature of 110°C

Lavaggio a secco: lavabile con percloroetilene /

Dry cleaning: articles which are suitable for dry cleaning in perchloroethylene

Raccomandiamo la massima attenzione nella lettura dei valori di solidità. Sconsigliamo abbinamenti tra colori con valori di solidità a Lavaggio e Acqua inferiori a 4-5
Please pay special attention to the above values. Combination of colours is not recommended when the fastness values of Washing and Water are lower than 4-5