

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data

Articolo / Article :

GHIBLI

Warp knit fabric – other : 6004 1000 25

Composizione / Composition :

80 % POLYAMIDE 20 % ELASTANE

ELASTANE (LYCRA® XTRA LIFE™)

Peso / Weight (+/- 5 %) : **190 g/m²**
 Peso / Weight (+/- 5 %) : **285 g/m lin.**
 Maglie / Courses : **46 / cm**

Altezza / Width (+/- 2%): **150 cm**
 Pezza / Piece : **70 m**
 Cannette / Wales : **26 / cm**

Stabilità Dimensionale – Lavaggio 40° C
Dimensional stability – Washing 40° C
 BS EN ISO 6330

altezza / width : **max -5%** lunghezza / length : **max -5%**

Stabilità Dimensionale – Vapore
Dimensional stability - Steam
 BS EN ISO 6330

altezza / width : **max -3%** lunghezza / length : **max -3%**

Resistenza al Pilling
Resistance to Pilling
 NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto: **5** su lana: **4/5**
 on fabric on wool

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
 INSTRON 3343 - 3.6 kg

Bianco x Stampa / White for printing

altezza / width : **115%** lunghezza / length : **185%**
 (min 97% - max 132%) (min 157% - max 212%)

Tinto / Plain dyed

altezza / width : **120%** lunghezza / length : **205%**
 (min 97% - max 132%) (min 175% - max 235%)

Modulo 40% / modulus 40%

Bianco x Stampa / White for printing

altezza / width : **130-190 g** lunghezza / length : **100-180 g**

Tinto / Plain dyed

altezza / width : **130-190 g** lunghezza / length : **90-180 g**

Allungamento Manuale (+/- 15 %)
Hand Elongation

altezza / width : **140%** lunghezza / length : **225%**
 (min 119% - max 161%) (min 191% - max 258%)

Simboli di manutenzione / Care labelling codes:



RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYEBATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Annulla e sostituisce la precedente del Gennaio 2017 / Replaces the previous data sheet of January 2017