

**TABELLA DELLE SOLIDITA' DI TINTA / Colour fastness values - AATCC Standards 2017**

COLORE Colour	LUCE Light AATCC 16.3 10AFU	LUCE Light AATCC 16.3 20AFU	SFREGAMENTO Crocking AATCC 8		LAVAGGIO 40 °C Washing 40 °C AATCC 61-1A				ACQUA Water AATCC 107				SUDORE Perspiration AATCC 15			
	C.C.	C.C.	S.CO Secco Dry	S.CO Umido Wet	C.C.	S.CO	S.PA	S.PL	C.C.	S.CO	S.PA	S.PL	C.C.	S.CO	S.PA	S.PL
ATLANTIDE	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
BIANCO	3.5	2.5	5	5	4.5	5	5	5	4.5	5	5	5	4.5	5	5	5
BIANCO SETA	4.5	4.5	5	5	4.5	5	5	5	4.5	5	5	5	4.5	5	5	5
BLU SCURO	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4	4.5
DANUBIO	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
LONDON	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
MAGIC	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
MOSTO	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
NERO	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	3.5	4.5	4.5	4.5	3.5	4.5
OTTER	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4	4.5
PRUSSIA	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
ROSA	3	2	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
ROSSO	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5

C.C. Cambiamento di colore / Colour change - S.PL Stingimento su poliestere / Staining on polyester - S.PA Stingimento su poliammide / Staining in polyamide - S.CO Stingimento su cotone / Staining on cotton

LUCE/Light	1	2	3	4	5	6	7	8
VALUTAZIONI/Assessments	debolissima/very weak	debole/weak	moderata/moderate	abbastanza buona/fair	buona/good	buonissima/very good	ottima/excellent	eccezionale/exceptional
ALTRI TEST/Other tests	1	2	3	4	5			
VALUTAZIONI/Assessments	debole/weak	scarsa/limited	abbastanza buona/fair	buona/good	ottima/excellent			

ETICETTATURA DI MANUTENZIONE Textile care labelling SIMBOLI / Symbol 	Significato / Description of process	Lavaggio:	a mano a 40°C, non lavare in macchina / Washing: hand wash at 40°C, do not machine wash
		Candeggio:	il tessuto non sopporta il trattamento con cloro / Bleaching: do not use chlorine-based bleach
		Asciugatura:	non asciugare in tamburo. Asciugare in posizione verticale (appeso) dopo centrifugazione e spremitura / Drying: avoid spin dry. Squeeze off excess water or delicate spin. Hang to dry
		Stiratura:	temperatura massima di 110°C / Ironing: maximum sole-plate temperature of 110°C
		Lavaggio a secco:	lavabile con percloroetilene / Dry cleaning: articles which are suitable for dry cleaning in perchloroethylene

Allungamento al Dinamometro / Stretching to Dynamometer Instron 3343 - 3,6 kg: Bianco e Colorato / White and Colours (±15%) Altezza/Width 140% - Lunghezza/Lenght 230%

ARTICOLO / Article: <b>SUEZ</b>	Velluto lucido elasticizzato / smooth stretch velvet; composizione / composition: 85% poliammide - 15% elastane; peso / weight: 220 g/m2 (±5%); altezza / width: 140 cm (±2%). I dati di peso e altezza possono variare secondo le tolleranze d'uso / width and weight may vary within allowed tolerances.
---------------------------------	--

**Raccomandiamo la massima attenzione** nella lettura dei valori di solidità. Sconsigliamo abbinamenti tra colori che abbiano valori di solidità a Lavaggio, Acqua e Acqua di mare inferiori a 4-5  
**Please pay special attention** to the fastness values declared in the chart. Combination of colours is not recommended when the fastness values of Washing, Water and Sea water are lower than 4-5