

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data

Articolo / Article :

**GEORGIA**

Composizione / Composition :

80 % POLYAMIDE 20 % ELASTANE
Warp knit fabric – other: HTS US 6004 1000 25

Peso / Weight (+/- 5 %) :	225 g/m²	Altezza / Width (+/- 2%):	150 cm
Peso / Weight (+/- 5 %) :	337 g/m lin.	Pezza / Piece :	50 m
Maglie / Courses :	42 / cm	Cannette / Wales :	23 / cm

Stabilità Dimensionale – Lavaggio 40° C
Dimensional stability – Washing 40° C
BS EN ISO 6330altezza / width : **max -4%** lunghezza / length : **max -4%****Stabilità Dimensionale – Vapore**
Dimensional stability - Steam
BS EN ISO 6330altezza / width : **max -3%** lunghezza / length : **max -3%****Resistenza al Pilling**
Resistance to Pilling
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotationssu tessuto: **5** su lana: **5**
on fabric on wool**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
INSTRON 3343 - 3.6 kg

Bianco x Stampa / White for printing	altezza / width : 100% (min 85% - max 115%)	lunghezza / length : 160% (min 136% - max 184%)
Tinto / Plain dyed	altezza / width : 105% (min 89% - max 121%)	lunghezza / length : 165% (min 140% - max 190%)

Modulo 40% / modulus 40%

Bianco x Stampa / White for printing	altezza / width : 175-325 g	lunghezza / length : 140-260 g
Tinto / Plain dyed	altezza / width : 175-325 g	lunghezza / length : 120-220 g

Allungamento Manuale (+/- 15 %)
Hand Elongationaltezza / width : **110%** lunghezza / length : **170%**
(min 94% - max 127%) (min 145% - max 196%)

Simboli di manutenzione / Care labelling codes:

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYEBATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Annulla e sostituisce la precedente del Gennaio 2021 / Replaces the previous data sheet of January 2021