

CONVERTEX

TESSUTI ELASTICI MADE IN ITALY

CONVERTEX SRL - Sede Legale: Via Volturmo 2/C, 00185 Roma - Sede Operativa: Via Colalillo, 86021 Bojano CB - P. Iva 02017750429
tel 0874.778050, 380.7591909 - fax 0874 782327 - numero verde 840 690309 - info@convertex.it - ww.convertex.it - cap. soc. € 200.000

DATA SHEET 2023

ARTICLE

REFLEX

COMPOSITION

WARP KNIT OTHER
NC UE: 6004 1000

ELASTAN LYCRA INVISTA
PA LUCIDO TRILOBATO

25%
75%

HTS: 6004 1000 25

PESO
WEIGHT

90 GM/M2 +- 5%

ALTEZZA 150 CM +- 3%
WIDTH

COLONNE/CM
WALES/CM

26

MAGLIE/CM 50
COURSES/CM

FINEZZA TELAIO
MACHINE GAUGE

32 E

ALTEZZA TELAIO 130"
MACHINE WIDTH

STABILITA' DIMENSIONALE LAVAGGIO 40°C
DIMENSIONAL STABILITY WASHING

TRAMA WEFT +0% - 7%
40°C ORDITO WARP +0% - 7%

PROVE DINAMOMETRO ELETTRONICO
ELECTRONIC DYNAMOMETER TESTS

TRAMA WEFT 110% +- 20%
ORDITO WARP 170%+- 20%

MACCHINA:ACQUATI CARICO 1750 gm VELOCITA' 25 CM/MIN CAMPIONE 50x100 MM SCALA 0 - 2000 gm
MACHINE LOAD SPEED SAMPLE SCALE

PROVE ALLUNGAMENTO MANUALE
HAND ELONGATION TESTS

TRAMA WEFT 110% +-20%
ORDITO WARP 170%+-20%

LO SPECIALE PA UTILIZZATO PUO' CAUSARE RIGATURE E/O ARROTOLAMENTO: NON SI ACCETTANO RECLAMI
THE SPECIAL PA USED MAY CAUSE STRIPINESS AND CURLING: NO CLAIMS ACCEPTED



OEKO-TEX STANDARD 100 N° 1000783.0

SI RACCOMANDA DI TESTARE OGNI BAGNO/CONSEGNA PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI LAVORAZIONE.
PLEASE TEST EACH DYE BATCH/DELIVERY BEFORE PRINTING, CUTTING, SEWING, ETC.

LE SOLIDITA' DEI COLORI, SE NON ESPOSTE NELLA CARTELLA SPECIFICA, SONO QUOTATE A RICHIESTA.
PER COLORI A CAMPIONE, SI PREGA DI CHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO TECNICO.
IF NOT SHOWN IN THE SPECIFIC COLOUR CARD, COLOUR FASTNESSES ARE QUOTED ON REQUEST.
FOR COLOURS ON REQUEST, PLEASE ASK US.