

CONVERTEX

TESSUTI ELASTICI MADE IN ITALY

CONVERTEX SRL - Sede Legale: Via Volturmo 2/C, 00185 Roma - Sede Operativa: Via Colalillo, 86021 Bojano CB - P. Iva 02017750429
tel 0874.778050, 380.7591909 - fax 0874 782327 - numero verde 840 690309 - info@convertex.it - ww.convertex.it - cap. soc. € 200.000

FABRIC: FROST

Specifiche tecniche – Technical data sheet 2023

Tipo tessuto/Fabric type: Circular textile fabric with a full plastics coverage 100% polyester
NC 5903 9099
TARIC RU: 5903 9099 00

COMPOSITION POLIESTERE 84% , ELASTANE 16%
WEIGHT 95 g/m2 +- 5% **WIDTH** 160 cm +- 5%

STABILITA' DIMENSIONALE LAVAGGIO 40°C TRAMA WEFT +1% - 3%
DIMENSIONAL STABILITY WASHING 40°C ORDITO WARP +1% - 5%

PROVE DINAMOMETRO ELETTRONICO TRAMA WEFT 180 % +- 20%
ELECTRONIC DYNAMOMETER TESTS ORDITO WARP 140 % +- 20%

MACCHINA:ACQUATI CARICO 15 N VELOCITA' 25 CM/MIN CAMPIONE 50x100 MM SCALA 0 – 20 N
MACHINE LOAD SPEED SAMPLE SCALE

PROVE ALLUNGAMENTO MANUALE TRAMA WEFT 200 % +-20%
HAND ELONGATION TESTS ORDITO WARP 140 % +-20%

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Ручная стирка в холодной воде или при температуре 30° C с использованием нейтрального моющего средства

Не подвергать химической чистке

Избегайте чрезмерного сухого и влажного трения. Избегайте длительного замачивания, поскольку фольга изготовлена на водной основе.

Гладить с изнаночной стороны с проложенной тканью без пара (утюг - 1 балл)

Потери отделочного/декоративного материала являются нормальным явлением.

При первой стирке все покрытия могут потерять блеск, затем он стабилизируется.

Обратите внимание, что плотность прилегания фольги зависит от условий использования и назначения ткани.

Одним из факторов, влияющих на герметичность, является тип условий хранения и консервации, которым подвергается ткань (влажность, тепло и т.д.).

CARE INSTRUCTIONS

Cold water or 30° C Hand washing with neutral soap.

Do not dry clean.

Avoid excessive dry and wet rubbing. Avoid prolonged soaking since the foils are water based.

Iron on the reverse side with cloth in between without steam (Iron 1 point).

Eventual loss of finishing/decorating material is normal.

All foils may loose brightness during the first washing to become more stable after.

We recommend that the strenght of the foil depends on use and destinations of the fabric.

One factor that affects the strenght is the type of storage conditions that has undergone the fabric (humidity, heat, etc)

