

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical DataLaminated fabric/ *Tessuto laminato* :**HALLEY****Warp knit fabric with full plastics coverage 100% polyester****NC 5903 9099**

Taric RU 5903 9099 00

Composizione / *Composition* : **80 % POLYAMIDE 20 % ELASTANE** (LYCRA® XTRA LIFE™)

Peso / <i>Weight</i> (+/- 5 %) :	190 g/m²	Altezza / <i>Width</i> (+/- 2%):	150 cm
Peso / <i>Weight</i> (+/- 5 %) :	285 g/m lin.	Pezza / <i>Piece</i> :	70 m
Maglie / <i>Courses</i> :	46 / cm	Cannette / <i>Wales</i> :	26 / cm

Dimensional stability – Washing 40° C altezza / *width* : **max -5%** lunghezza / *length* : **max -5%****Dimensional stability - Steam** altezza / *width* : **max -3%** lunghezza / *length* : **max -3%**

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto: **5** su lana: **4/5**
on fabric *on wool*

Bianco x Stampa / <i>White for printing</i>	altezza / <i>width</i> : 115% (min 97% - max 132%)	lunghezza / <i>length</i> : 185% (min 157% - max 212%)
Tinto / <i>Plain dyed</i>	altezza / <i>width</i> : 120% (min 97% - max 132%)	lunghezza / <i>length</i> : 205% (min 175% - max 235%)

Modulo 40% / modulus 40%

Bianco x Stampa / <i>White for printing</i>	altezza / <i>width</i> : 130-190 g	lunghezza / <i>length</i> : 100-180 g
Tinto / <i>Plain dyed</i>	altezza / <i>width</i> : 130-190 g	lunghezza / <i>length</i> : 90-180 g

Allungamento Manuale (+/- 15 %)**Hand Elongation**altezza / *width* : **140%** lunghezza / *length* : **225%**
(min 119% - max 161%) (min 191% - max 258%)

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Ручная стирка в холодной воде или при температуре 30° C с использованием нейтрального моющего средства

Не подвергать химической чистке

Избегайте чрезмерного сухого и влажного трения. Избегайте длительного замачивания, поскольку фольга изготовлена на водной основе.

Гладить с изнаночной стороны с проложенной тканью без пара (утюг - 1 балл)

Потери отделочного/декоративного материала являются нормальным явлением.

При первой стирке все покрытия могут потерять блеск, затем он стабилизируется.

Обратите внимание, что плотность прилегания фольги зависит от условий использования и назначения ткани.

Одним из факторов, влияющих на герметичность, является тип условий хранения и консервации, которым подвергается ткань (влажность, тепло и т.д.).

CARE INSTRUCTIONS

Cold water or 30° C Hand washing with neutral soap.

Do not dry clean.

Avoid excessive dry and wet rubbing. Avoid prolonged soaking since the foils are water based.

Iron on the reverse side with cloth in between without steam (Iron 1 point).

Eventual loss of finishing/decorating material is normal.

All foils may loose brightness during the first washing to become more stable after.

We recommend that the strenght of the foil depends on use and destinations of the fabric.

One factor that affects the strenght is the type of storage conditions that has undergone the fabric (humidity, heat, etc)

