

CONVERTEX

TESSUTI ELASTICI MADE IN ITALY

CONVERTEX SRL - Sede Legale: Via Volturmo 2/C, 00185 Roma - Sede Operativa: Via Colalillo, 86021 Bojano CB - P. Iva 02017750429
tel 0874.778050, 380.7591909 - fax 0874 782327 - numero verde 840 690309 - info@convertex.it - ww.convertex.it - cap. soc. € 200.000

January 2023

Commercial - Technical Data of the Fabric **DOUBLE**

Warp knit fabric double face **NC 6004 1000 - HTSUS: 6004 1000 25**

Composition: **80 % POLYAMIDE 20 % ELASTANE**

Weight g/m ² (+/- 5 %) :	410	Altezza / Width (+/- 2%):	150 cm
Weight g/ml (+/- 5 %) :	615	Pezza / Piece :	30-35 m
Maglie / Courses :	22 / cm	Cannette / Wales :	26 / cm

Stabilità Dimensionale – Lavaggio/Washing 40° C altezza / width : **max -1.4%** lunghezza / length : **max -2.3%**
BS EN ISO 6330

Stabilità Dimensionale – Vapore/Steam altezza / width : **max -1.7%** lunghezza / length : **max -1.4%**
DIN 53894: 1979

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling su tessuto/on fabric : **5** su lana/on wool : **5**
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
UNI EN 14704-1: 2005: 35 N (circa 3,5 kg)

Tinto / Plain dyed altezza / width : **126%** lunghezza / length : **64%**

Modulo 40% / modulus 40%

Tinto / Plain dyed altezza / width : **430 g** lunghezza / length : **918 g**

Simboli di manutenzione / Care labelling codes:



RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
1000783.0 CENTROCOT 

CONVERTEX

TESSUTI ELASTICI MADE IN ITALY

CONVERTEX SRL - Sede Legale: Via Volturmo 2/C, 00185 Roma - Sede Operativa: Via Colalillo, 86021 Bojano CB - P. Iva 02017750429
tel 0874.778050, 380.7591909 - fax 0874 782327 - numero verde 840 690309 - info@convertex.it - ww.convertex.it - cap. soc. € 200.000

January 2023

Commercial - Technical Data of the Fabric category: **DUPLEX**

Textile composed of more layers of textile materials assembled with polyurethane of man made fibers
NC 5811 0000 - HTSUS: 5811 0030 00

Fabrics in this category:

1) TRIPLE (420 g/sqm), 2) MIDI (430 g/sqm), 3) MAGNUM (440 g/sqm)

Composition: 80 % POLYAMIDE 20 % ELASTANE

Weight g/m ² (+/- 5 %) :	420-430-440	Altezza / Width (+/- 2%):	150 cm
Weight g/ml (+/- 5 %) :	630-645-660	Pezza / Piece :	30-35 m
Maglie / Courses :	22 / cm	Cannette / Wales :	26 / cm

Stabilità Dimensionale – Lavaggio/Washing 40° C altezza / width : **max -1.4%** lunghezza / length : **max -2.3%**
BS EN ISO 6330

Stabilità Dimensionale – Vapore/Steam altezza / width : **max -1.7%** lunghezza / length : **max -1.4%**
DIN 53894: 1979

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling su tessuto/on fabric : **5** su lana/on wool : **5**
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
UNI EN 14704-1: 2005: 35 N (circa 3,5 kg)

Tinto / Plain dyed altezza / width : **126%** lunghezza / length : **64%**

Modulo 40% / modulus 40%

Tinto / Plain dyed altezza / width : **430 g** lunghezza / length : **918 g**

Simboli di manutenzione / Care labelling codes:



RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
1000783.0 CENTROCOT